

	<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	CODIGO	CA 11
		FECHA	FEBRERO 2007
		FECHA ULTI. REVISION	SEPTIEMBRE 2012
		VERSION	3

## VINILO TIPO I INTERIORES-EXTERIORES

### GENERALIDADES

Pintura al agua a base de emulsión vinil-acrítica, de alta calidad para uso en paredes, cielos rasos, madera, etc. En interiores y exteriores.

### CARACTERISTICAS

Las pinturas forman una película dura, lavable, con excelente cubrimiento, adherencia y estabilidad a la luz. No contienen pigmentos con plomo.

### APLICACIÓN

Se recomienda diluir la pintura en una proporción de 4 a 1 en agua. Se aplica con rodillo o brocha.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, mohos y deben retirarse partes sueltas. Las superficies con cal en interiores se deben lijar previamente, para las superficies con cal en exteriores ésta se debe retirar completamente.

### RENDIMIENTO

20-25 m<sup>2</sup>/gal sobre paredes nuevas

40-50 m<sup>2</sup>/gal en repinte.

REQUISITO	UNIDAD	ESPECIFICACION	OBSERVACIONES
PH	Unida PH	7,0- 9,0	>Tres días de fabricada
DENSIDAD	g/ml	1,200- 1,400	Colores claros y fuertes
MOLIENDA	Unidad Hegman	>4	
VISCOSIDAD	cp	>3000	>Tres días de fabricada
% SÓLIDOS (P/P)	%	>35	
% SÓLIDOS (V/V)	%	>35	
TIEMPO SECADO	Hora	< 4 horas	Se expresa en minutos
RESISTENCIA AGUA	Hora	>4 horas	No presente abombamiento, desprendimiento, manchas después de expuesta
RESISTENCIA ACIDO (0,1 %) HCl	Hora	>4 horas	No presente abombamiento, desprendimiento, manchas después de expuesta
RESISTENCIA ALKALINA (2,5%) NaOH	Hora	>4 horas	No presente abombamiento, desprendimiento, manchas después de expuesta